



**Description:**  
APOIS est un adhésif en poudre à mélanger avec de l'eau pour former un adhésif spécial pour les planches en polystyrène expansé et en Laine de Roche et les fixer aux supports. Idéal pour le système ITE.

**Application:**  
Idéal pour unir les planches en polystyrène expansé ou en Laine de Roche aux supports et pour régulariser la superficie.  
Pour unir les planches aux murs en béton, cloisons en briques, enduits ou enduits de mortiers et en général pour les traitements de superficies qui requièrent des isolants thermiques à base de polystyrène ou Laine de Roche. Idéal pour le système ITE

**Propriétés et avantages:**  
EXCELLENTE ADHERENCE FACILE MISE EN PLACE EXCELLENTE THIXOTROPIE

**Préparation de la surface:**  
La superficie d'application doit être rugueuse, propre et exempte de poussière, de graisses, d'huiles et de libres particules.

**Mode d'emploi:**

- Mélanger APOIS avec de l'eau dans la proportion recommandée : 5 à 5,5lt d'eau pour 25 kg d'APOIS.
- Mélanger manuellement ou par voie mécanique (400-500 tpm).
- Appliquer le produit en pâte sur les points spécifiques du périmètre et au centre de la planche de polystyrène.
- Sur un support régularisé vous pouvez appliquer l'adhésif avec une taloche denté
- Il faut finalement placer la planche sur le mur en exerçant la pression manuellement afin de bien fixer le polystyrène.
- Une fois que les planches sont fixés et les fixations mécaniques sont placés vous pouvez alors régulariser la superficie avec une taloche en métallique, et armé au préalable de la maille fibré TEJIAIS 5-150. une fois la première couche sèche vous pouvez appliquer une seconde couche pour une finition idéale.
- Une fois sec le support est prêt pour les différents revêtements

**Caractéristiques Techniques:**  
Densité en poudre: 1,20 ± 0,05 g/cc  
Densité en masse: 1,850 ± 0,05 g/cc  
Densité de durcissement: 1,75 ± 0,05 g/cc  
Absorption d'eau: 22 ± 2%

Adhérence: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>  
Couleur/s: Blanc

**Performance:**  
3,5 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2mm.

**Nettoyage:**  
Au moyen d'eau pour le nettoyage des outils avant le durcissement du matériau.

**Stockage:**  
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans, à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes, dans un endroit sec et frais.

**Présentation:**  
sac: 25 Kg

**Précautions d'emploi:**

S45 -- En cas d'accident ou malaise, consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage.  
S15 -- Maintenir éloigné du feu.  
S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.  
S20/21 -- Ne pas manger, boire ou fumer pendant son utilisation.  
S22 -- Ne pas respirer la poussière.  
S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...  
S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.  
S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.  
S36/37/39 -- Utiliser des vêtements et gants appropriés ainsi que la protection pour les yeux et le visage.  
S51 -- Utiliser exclusivement dans des endroits bien ventilés.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61