

**Description:**

REPOL B est un produit formulé pour garantir l'union entre les enduits et les superficies de difficile adhérence, principalement sur le polystyrène expansé, sur les supports verticaux ainsi que les plafonds réalisés sur la base des solins.

**Application:**

Appliquer sur les plafonds principalement bas, sur les pièces de polystyrène expansé qui requièrent l'application d'un enduit (REPOL B est fini avec REPOL T).

**Propriétés et avantages:**

EXCELLENTE ADHERENCE AU POLYSTYRENE EXPANSE THIXOTROPIE ELEVEE EXCELLENTE MANIABILITE

**Préparation de la surface:**

Le support d'application doit être propre et sec, sans aucune trace de graisses, d'huiles et de fibres particules.

**Mode d'emploi:**

- Dans un récipient propre, mélanger à l'eau dans la proportion indiquée : 300 cm<sup>3</sup> d'eau pour chaque kg de REPOL B.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse (400-500 tpm).
- Etaler REPOL B sur le polystyrène dans une couche d'environ 3 mm d'épaisseur à l'aide d'une truelle crantée.
- Laisser sécher pendant 24 heures par rapport à la température ambiante et appliquer comme REPOL T pour la finition ou un enduit traditionnel avec un mortier à base de ciment dans la proportion de 1:5 suivi de l'adjuvant PLAIS.

**Caractéristiques Techniques:**

Densité en poudre: 1,200 ± 0,05 g/cc.

Densité en masse: 1,850 ± 0,05 g/cc.

Densité de durcissement: 1,650 ± 0,05 g/cc.

Adhérence: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

**Performance:**

B: 6 à 8 kg/m<sup>2</sup> (3mm). T: 1,5 à 3 kg/m<sup>3</sup>

**Nettoyage:**

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

**Présentation:**

REPOL B: Gris: 25 Kg

REPOL T: Blanco: 25 Kg

REPOL T: Gris: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61