



Description:

CECOIS FLEX est un ciment-colle à base de liants mixtes, d'adhérence élevée, d'excellente maniabilité, de temps ouvert prolongé et capacité de déformation etc. Produit conforme au C2 par rapport à UNE 12004.

Application:

Approprié pour le revêtement en marbre, granit, pierre, de petites ou grandes dimensions, en intérieurs et extérieurs, sur les supports absorbants et non-absorbants, ainsi que sur les planchers au système de chauffage radiant.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE ADHERENCE HAUTE RESISTANCE MECANIQUE MANIABILITE GARANTIE

Préparation de la surface:

Le support doit être propre, solide et sec, exempt de graisses, d'huiles, de mortier, étant curé (plus de 28 jours).

Mode d'emploi:

- Mélanger CECOISFLEX avec de l'eau (6 litres d'eau par sac d'environ 25 kg) manuellement ou à l'aide d'un agitateur à faible vitesse (300-500 tpm) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Laisser reposer pendant 2 minutes et étaler sur le support en petites dimensions de pans (2 m2 maximum).
- Poser les dalles en appuyant et glissant du haut vers le bas jusqu'à couvrir les vides.
- Pour les grandes pièces, il faut appliquer la colle sur les pièces et le support.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 25 ± 3 %

Adhérence: > 1,0 N/mm²

Densité de durcissement: 1,650 ± 0,05 g/cc

Densité en masse: 1,850 ± 0,05 g/cc

Type: C2 en fonction de UNE-EN 12004

Type: E, T, S1 (en fonction des essais internes de caractérisation)

Performance:

3 kg par m² en couche de 2mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie, de l'humidité et des changements brusques de température.

Présentation:

Blanco: 25 Kg

Gris: 25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Télf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61