



# Adhesifs pour pierre Adlois F

## Description:

ADLOIS F est un produit en poudre mélangé avec ADLOIS L pour la pose de pierre sur gravier ou avec AGLUTAIS 30-50 pour mettre en place la céramique sur la céramique, agissant comme colle idéale pour ces types de travaux.

## Application:

Adhésif pour les constructions en pierre après le mélange avec ADLOIS L, ainsi que pour fixer la céramique sur la céramique après le mélange avec AGLUTAIS 30-50.

## Propriétés et avantages:

EXCELLENTE CAPACITE D'ADHERENCE HAUTE RESISTANCE  
MECANIQUE EXCELLENTE MANIABILITE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, résistant et poreux, exempt de poussière et de libres particules. Il faut préalablement humidifier le support légèrement.

## Mode d'emploi:

Mélanger ADLOIS F dans les proportions suivantes :

- Pour la pose de céramique sur céramique, utiliser un récipient propre, en mélangeant ADLOIS F et AGLUTAIS 30-50 dans la proportion en poids de 100 ADLOIS F/26 AGLUTAIS 30-50 jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et consistante.
- Pour la pose des constructions en pierre, il faut mélanger dans un récipient propre dans la proportion en poids de 100 ADLOIS F/23 ADLOIS L jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et consistante.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique (400-500 tpm).
- Sous les températures élevées en été, appliquer la quantité du produit qui peut être recouverte dans 10 minutes. Le temps ouvert augmente à basses températures. En hiver, le temps ouvert prévisible est 20 minutes.
- Appliquer à l'aide d'une truelle crantée dans des couches de 2 à 5 mm d'épaisseur.

## Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau:  $26 \pm 2\%$  (AGLUTAIS 30-50)  
Densité en poudre:  $1,200 \pm 0,05$  g/cc.  
Densité en masse:  $1,750 \pm 0,05$  g/cc.  
Densité de durcissement:  $1,8 \pm 0,05$  g/cc.  
Adhérence:  $> 1,0$  N/mm<sup>2</sup>

## Performance:

3 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2 mm.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.  
Une fois durci, éliminer par voie mécanique.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

## Présentation:

**Blanco:** 5 Kg

25 Kg

**Gris:** 5 Kg

25 Kg

## Précautions d'emploi:

- R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.
- S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.
- S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.
- S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- S25 -- Eviter le contact avec les yeux.
- S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61