



enduits et mortiers speciaux micro béton sans rétraction Hormigrout

Description:

HORMIGROUT est un micro béton de haute résistance, adhérence et excellentes propriétés mécaniques.

Application:

Approprié pour ancrages de machines, nivellement de socles de machines, socles de grues et pont roulants, remplissage de coulage sous les plaques d'appui, ancrages d'éléments métalliques et rebouchages de fissures et cavités dans le béton.

Propriétés et avantages:

SANS RETRAIT ET DE FAIBLE EXPANSION BONNE RESISTANCE MECANIQUE AUTONIVELANT

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre et solide, exempt de poussière et libres particules, en étant légèrement humide.

Mode d'emploi:

-Mélanger avec de l'eau dans la proportion de 4 lts par sac de 25 kg.

-Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse. Le micro béton ainsi obtenu est utilisé dans le rebouchage en garantis sans l'évacuation totale de l'air.

-Ne pas appliquer en cas de gel, basses températures, neige etc.

Caractéristiques Techniques:

Densité en masse: 2,18 kg/l

Densité de durcissement: 1,95 kg/l

Résistance à la compression: > 600 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 80 kg/cm²

Rétention d'eau: > 97%

Absorption d'eau: environ 16%

Adhérence: > 2,5 kg/cm²

Couleur/s: gris cemento

Performance:

2,2 kg par m² et mm d'épaisseur.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.. 25 Kg

Précautions



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61