



# Enduits et mortiers speciaux mortiers de restaurations Rocamol prefabricados

## Description:

ROCAMOL PREFABRICADOS est un produit à base de roche moulée, de ciment, de chaux et de colorants, utilisé dans les structures préfabriquées ou moulées.

## Application:

Utilisé dans la réalisation de pièces de décoration, pour remplacer ou récupérer les moules, textures, sculptures etc. Pour les nouveaux ouvrages ainsi que pour la restauration.

## Propriétés et avantages:

TRES SIMILAIRE A D'AUTRES PIERRES EXCELLENTES PROPRIETES MECANIKES TRES APPROPRIE POUR LA RESTAURATION ET LES NOUVEAUX TRAVAUX

## Préparation de la surface:

Les moules utilisés pour la réalisation de pièces avec ROCAMOL PREFABRICADOS utilisent DESMOL comme agent de décoffrage. Ceci garantit le délai de la prise superficielle pour le traitement postérieur de texturisation de la pièce.

## Mode d'emploi:

- ROCAMOL PREFABRICADOS est mélangé avec de l'eau dans la proportion de 180 cc d'eau pour chaque kg de poudre.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 400 tpm) et truelle hélicoïdale.
- Les moules sont préalablement préparés en appliquant le décoffrant DERIS.
- Dès le décoffrage, procéder au lavage à pression des pièces à l'eau pour laisser la texture appropriée sur la superficie et éliminer les restes de décoffrant.

## Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau:  $18 \pm 2\%$

Adhérence:  $> 4 \text{ kg/cm}^2$

Capillarité: Couleur/s: En fonction du nuancier.

Densité en masse:  $1.850 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Densité en poudre:  $1.400 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Résistance à la compression:  $> 120 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la flexion:  $> 50 \text{ kg/cm}^2$

Rétention d'eau: 97%

## Performance:

1,8 à 2,0 kg/l du volume de remplissage.

## Nettoyage:

Nettoyer avec de l'eau lorsque le produit est encore frais. Au durcissement, nettoyer par voie mécanique.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

## Présentation:

Pour 130 Kg.: 65 Kg

Pour 520 Kg.: 65 Kg

Pour 260 Kg.: 65 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61