



# enduits et mortiers speciaux mortiers de réparation Moris

## Description:

MORIS est un mortier thixotrope sans retrait à base de ciment, d'agrégats sélectionnés et d'additifs à mélanger avec de l'eau. Idéal pour la restauration dans diverses applications.

## Application:

Pour réparer les écaillages, les fissures, et les nids de poule sur le béton.  
Pour l'ancrage des câbles, du bois, des profilés métalliques etc. Pour la protection de renforcements métalliques, disposition du béton mis à nu, scellement de grandes fissures passives.

## Propriétés et avantages:

ADHERENCE EXCELLENTE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE  
SANS RETRAIT THIXOTROPE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses, de poussière et de libres particules, étant solide et proprement humide.

## Mode d'emploi:

-Mélanger directement avec  $20 \pm 2\%$  d'eau jusqu'à obtenir une masse plastique nécessaire pour une application facile..  
-Appliquer avec une truelle normale, une spatule ou par voie manuelle (en protégeant la main avec un gant).

## Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre:  $1,350 \pm 0,050$  g/cc.  
Densité en masse:  $1,950 \pm 0,050$  g/cc.  
Densité de durcissement:  $1,950 \pm 0,050$  g/cc.  
Absorption d'eau:  $20 \pm 2\%$   
Capillarité: Rétention d'eau:  $> 97\%$   
Couleur/s: gris cemento.  
Résistance à la compression: 200 a 300 kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance à la flexion: 70 kg/cm<sup>2</sup>

## Performance:

2 kg par m<sup>2</sup> en couche de 1 mm.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes, dans un endroit frais et sec.

## Présentation:

**NORMAL:** 1 Kg

5 Kg

25 Kg

## Précautions



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61