



enduits et mortiers speciaux mortiers rapides Fijomor

Description:

Mortier prédosé approprié pour réaliser des ancrages, dans les cloisons où il faut procéder à l'ancrage des fixations.

Application:

Pour l'ancrage des éléments lourds dans les cloisons creux. Pour renforcer les perforations réalisées dans les cloisons qui ne sont plus solides. Il faut toujours réaliser une injection de mortier avec pistolet extrudeur.

Propriétés et avantages:

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide et suffisamment humide, exempt de graisses, de poussière et de fibres partiales.

Mode d'emploi:

- Mélanger directement avec 20 +/- 2% d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte plastique nécessaire pour une application facile.
- Introduire dans une cartouche ou pistolet extrudeur et couper le gicleur en fonction de l'orifice souhaité.
- Procéder ensuite à la projection du mortier dans l'orifice de la cloison. Il faut utiliser tout le produit dans le délai de 15 minutes.

Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: $1,150 \pm 0,050$ g/cc

Densité en masse: $1,90 \pm 0,050$ g/cc

Absorption d'eau: $20 \pm 2\%$

Couleur/s: gris cemento.

-: Il faut seulement mélanger la quantité de produit à appliquer dans 15 minutes.

Performance:

En fonction de l'application.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans, à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 5 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61