



# enduits et mortiers speciaux mortiers spéciaux Capilais

## Description:

CAPILAIS est un mortier spécialement formulé pour l'assainissement des façades et murs affectés par la remontée d'humidité par capillarité en extérieurs et intérieurs.

## Application:

Pour assainissement des murs et façades affectés par la remonte d'humidité par capillarité.

## Propriétés et avantages:

POUR PERMETTRE UNE EVAPORATION FACILE UNE FINITION ESTHETIQUE APPROPRIEE BONNE RESISTANCE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses, de poussière, d'huiles et de peintures. En cas de revêtement ancien, il faudra l'éliminer jusqu'à l'obtention d'un support compact et stable. Il faut humidifier le support avant l'application.

## Mode d'emploi:

-Mélanger avec environ 25 % d'eau (25 litres d'eau pour chaque 100 kg de produit). Appliquer par éclaboussement dans une épaisseur comprise entre 2 et 5 cm. Ne jamais niveler avec une truelle. Finalement laisser sécher entre 1 et 7 jours en fonction de la température ambiante.

-En intérieurs, il faut recouvrir avec PERLAIS-M et PERLAIS-E. En extérieurs, avec CAPILAIS FINAL ou REPOIS-M, R ou LABRADO, en fonction de la finition souhaitée, soit grattée soit écrasée à la taloche.

Il est recommandé d'utiliser PINSIL D, peinture silicate comme peinture de finition.

## Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre:  $1,2 \pm 0,05$  g/cc

Absorption d'eau:  $18 \pm 3\%$

Densité en masse:  $1,350 \pm 0,05$  g/cc

Adhérence:  $> 2$  Kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la compression:  $> 60$  Kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion:  $> 20$  Kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/s: gris

## Performance:

2 kg par m<sup>2</sup> en couche de 2 mm d'épaisseur.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'humidité.

## Présentation:

.: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61