



# enduits et mortiers speciaux mortiers spéciaux Mornal

## Description:

Mortier bicomposant, composant solide (MORNAL S) et composant liquide (MORNAL L), à mélanger pour conférer une adhérence élevée aux superficies comme le fer, l'acier, l'aluminium etc.

## Application:

Utilisé sur les superficies de bateaux afin de protéger le fer, l'acier, l'aluminium etc pour faciliter la circulation de personnes en diminuant le risque de glissade.

## Propriétés et avantages:

MORTIER DE HAUTE RESISTANCE MECANIQUE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt d'huiles, de graisses, de poussière etc.

## Mode d'emploi:

-Mélanger MORNAL-S avec MORNAL-L dans une proportion en poids de 85 parts de MORNAL-S à 15 parts de MORNAL-L ou 17% de MORNAL-L avec MORNAL-S. Il est recommandé de verser le liquide préalablement et ensuite le solide. Il est aussi conseillé de garantir une certaine fluidité afin d'obtenir un ancrage meilleur.

-Etendre à l'aide d'une truelle dans une épaisseur de 10 à 20 mm. Laisser sécher environ 48 heures avant de marcher sur la superficie. Il est possible de recouvrir avec une fine couche d'ESLURRIS SINTETICO.

## Caractéristiques Techniques:

Densité: liquide:  $0,95 \pm 0,05$  g/ml à 20°C

Densité en poudre: solide:  $1,5 \pm 0,5$  g/ml.

Densité en masse: mélange:  $1,75 \pm 0,5$  g/ml.

Viscosité: liquide:  $10 \pm 2$  s. Coupe Ford 4 mm. à 20°C

Absorption d'eau: Mornal L:  $17 \pm 1$  %

Couleur/s: solide: gris; liquide: blanco

Adhérence:  $> 2,5$  kg/cm<sup>2</sup>

Sec et dure:  $48 \pm 12$  heures (pour permettre le trafic). Résistance à la compression:  $> 200$  kg/cm<sup>2</sup>

## Performance:

1,6 kg du mélange par m<sup>2</sup> en couche de 1 mm.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'humidité

## Présentation:

Liquide: 5 L

25 L

Solide: 25 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61