



enduits et mortiers speciaux

mortiers époxy
Epoais 3F

Description:

EPOAIS 3F est un mortier époxy autonivelant à base de trois composants de hautes résistances mécaniques pour la réalisation d'ancrages et pour le remplissage.

Application:

Mortier époxy de haute résistance mécanique approprié pour: fixation de boulons et d'ancrages, d'ancrages de renforts en horizontal, pour rebouchages et réparation de fissures dans le béton etc.

Propriétés et avantages:

HAUTES RESISTANCES MECANIKUES AUTONIVELANT PAS DE PRIMAIRE EST REQUIS EXCELENTE ADHERENCE BONNE RESISTANCE CHIMIQUE

Préparation de la surface:

La superficie d'application doit être propre, sec et solide. Pour les bétons et mortiers, ils doivent être âgés d'au moins 28 jours.

Mode d'emploi:

- Mélanger les composants A et B et ajouter ensuite le composant C.
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse.
- Appliquer le produit par coulage.

Caractéristiques Techniques:

Densité: Comp A: 1,129 kg/l
Densité: Comp B: 1,03 kg/l
Proportion du mélange: 73,8 A :26,2 B: 150 C
Couleur/s: Transparente
Résistance à la compression: 800 à 900 kg/cm²
Résistance à la flexo-traction: 300 à 400 kg/m²

Performance:

En fonction de l'application.

Nettoyage:

Nettoyer avec le solvant epoxy lorsque le produit est encore frais. Au cas contraire, nettoyer par voie mécanique.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie.

Présentation:

F: 2.5 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61