



# enduits et mortiers speciaux

## mortiers époxy

### Epoais 3G

#### Description:

Mortier époxy à base de trois composants. Formulé de résines époxy et d'agrgats sélectionnés spécialement conçus pour les travaux qui requièrent une résistance élevée et mise en service

#### Application:

Mortier époxy spécialement formulé pour la réparation des cavités. Pour la réparation de structures et de pavements dans les zones qui le requièrent ainsi pour la fixation de machinerie lourde, pour perfiler les joints de nouveau, pour la réparation de bordures et arêtes dans les zones de zones de livraison.

#### Propriétés et avantages:

HAUTE RESISTANCE ADHERENCE ELEVEE SANS RETRAIT BONNE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

#### Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide et sec.

#### Mode d'emploi:

-Il faut bien homogénéiser les composants A et B séparément.

-Mélanger les composants A et B et incorporer le composant C lentement, en mélangeant manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 500 tpm).

-Utiliser le mortier dans un délai maximum de 30 minutes à l'aide d'une spatule ou une petite truelle.

#### Caractéristiques Techniques:

Densité: Comp A: 1,129 kg/l

Densité: Comp B: 1,03 kg/l

Proportion du mélange: A= 0,74 B= 0,26 C= 4

Résistance à la compression: 800 à 900 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion: 300 à 400 kg/m<sup>2</sup>

Couleur/s: Translucido (résines)

#### Performance:

2 kg par mm d'épaisseur par m<sup>2</sup>.

#### Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant époxy lorsque le mortier est encore frais.

#### Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes.

#### Présentation:

Kits de: 5 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpb.com  
www.hbpb.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61