



gamme navale
brevet

Patente af-sp catamarn

Description:

PATENTE AF-SP CATAMARAN est une peinture anti-incrustante pour embarcations sportives. La durabilité, avec l'épaisseur recommandée, est environ un an, en augmentant l'épaisseur pour prolonger la durabilité. Chaque 6,25 micron correspond environ à un mois de durabilité.

Application:

Utilisé dans des embarcations sportives.

Propriétés et avantages:

Préparation de la surface:

Un produit de scellement n'est pas nécessaire. Il est possible d'appliquer sur la peinture existante préalablement, toujours après un lavage avec de l'eau douce.

Mode d'emploi:

-Exclusivement avec le système Airless.

-L'utilisation de solvant n'est pas nécessaire. En cas exceptionnel, utiliser DISOLUAIS N jusqu'au 3%.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: satinado

Couleur/s: blanco, negro et sur demande.

Contenu solide en volume: 38%

Densité: 1,35 Kg/L $\pm$ 0,05 à 20°C

Point d'inflation: supérieur à 25°C (TAG fermé)

Sec au toucher: Viscosité: 165 $\pm$ 15 s à 20°C. Coupe Ford: 4 mm.

Finesse: 17,5 $\pm$ 2,5 micron.

Sec pour repeindre: 6 heures à 20°C, 65% Humidité Relative.

-: Les composants de la PATENTE AF-SP CATAMARAN sont basés sur les matières premières totalement écologiques, ce qui évite la contamination de la faune et la flore.

Performance:

6 à 8 m² par l en couche de 40 micron.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an au maximum dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.75 L

4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.

R36/38 -- Irritant pour les yeux et la peau.

S25 -- Eviter le contact avec les yeux.

S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbénin.com
www.hbpbénin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61