



pavements réparation de pavements Duroais capa continua

Description:

DUROAIS CAPA CONTINUA est un produit en poudre à base de deux composants. Formule pour former une pâte autonivellante de prise rapide. Idéal pour former des couches continues de normalisation

Application:

Utilisé pour normaliser les superficies (les irrégularités ne doivent pas excéder 2 ou 3 mm) sur les pavements destinés aux garages, parkings, ateliers, stations de service etc.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE AUTONIVELLANT RESISTANCE MECANIQUE EXCELLENTE EXCELLENTE RESISTANCE A L'INTEMPERIE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de poussière, de graisses, d'huiles, de sels ou de substances qui pourraient nuire à l'adhérence. Il faut humidifier le support légèrement en cas de chaleur.

Mode d'emploi:

- Préparation du produit:

DUROAIS CAPA CONTINUA est disponible en deux composants, un composant en poudre et un composant liquide.

- Verser le composant liquide (comp A) dans un récipient approprié et ajouter le composant en poudre lentement (comp B), en mélangeant avec un agitateur électrique à faible vitesse (max 500 tpm).

- La proportion du mélange est 5 l de DUROAIS CAPA CONTINUA Comp A pour 23 kg de DUROAIS CAPA CONTINUA Comp B

- Appliquer le produit par coulage en étalant avec une truelle crantée dans une couche comprise entre 3 et 5 mm d'épaisseur, en évitant des irrégularités de 2 ou 3 mm sur la base. Dès la prise, pulvériser une couche fine de LACURIS afin d'améliorer le séchage.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 20 à 24%

Capillarité: Densité de durcissement: 1.750 à 1.800 kg/m³

Résistance à la compression: > 180 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 40 kg/cm²

Rétention d'eau: > 97%

Performance:

4,5 kg par m² en couche de 3mm.

Nettoyage:


Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie.

Présentation:

Kit de: 28 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61