



pavements réparation de pavements Duroais parcheo

Description:

DUROAIS PARCHEO est un produit en poudre utilisé pour former une pâte autonivelante et de prise rapide, pour combler les ornières des pavements industriels de manière résistante.

Application:

Utilisé pour combler les ornières dans les pavements en béton qui requièrent une bonne résistance mécanique et durabilité dans les locaux industriels, les dépôts, les zones de chargement et de déchargement, pavements en intérieurs ou extérieurs etc.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE RESISTANCE EXCELLENTE DURABILITE EXCELLENTE BONNE RESISTANCE A L'ABRASION BONNE RESISTANCE A L'INTEMPERIE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être exempt de poussière, de graisses, d'huiles ou d'autres substances qui pourraient nuire à l'adhérence appropriée.

Mode d'emploi:

-Préparation du support:

Pour la préparation appropriée de la superficie, il est nécessaire de délimiter les ornières en marquant des lignes droites ou en coupant en petite profondeur sur les lignes indiquées. Eliminer les résidus du matériau.

-Préparation du produit:

DUROAIS PARCHEO est préparé avec AGLUTAIS 30-50 dans la proportion de 24 l d'AGLUTAIS 30-50 pour chaque 100 kg de DUROAIS PARCHEO. Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 500 tpm). Appliquer par coulage.

La superficie de contact est légèrement humidifiée au moment de l'application. Après la prise, pulvériser une fine couche de LACURIS sur la superficie afin d'améliorer le durcissement.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: $24 \pm 2\%$

Densité en poudre: $1,250 \pm 0,05$ g/cc.

Densité en masse: $1,950 \pm 0,05$ g/cc.

Densité de durcissement: $1,750 \pm 0,05$ g/cc

Rétention d'eau: $> 97\%$

Capillarité: Résistance à la compression: > 180 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 50 kg/cm²

Couleur/s: gris

Performance:

Environ 1,8 kg/l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes

Présentation:

.: 25 Kg

5 Kg

1 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61