



revêtements enduits monocouche Repois R

Description:

Enduit monocouche endurci partiellement, soumis au grattage au moyen d'une truelle, pour obtenir un effet esthétique de finition grattée.

Application:

Utilisé comme revêtement pour application sur façade de maçonnerie. C'est le produit idéal pour la construction nouvelle en béton en conférant l'uniformité ainsi que pour les blocs en béton existants, briques etc. Il est approprié pour la restauration conventionnelle de parements en remplaçant le système traditionnel de peintures et revêtement plastique.

Propriétés et avantages:

IMPERMEABLE RESISTANCE MAXIMUM EXCELENTE DURABILITE EXCELLENTE PROPRIETES ESTHETIQUES

Préparation de la surface:

Le support doit être résistant et exempt de poussière, de graisses et d'huiles, en laissant une superficie uniforme et légèrement humide.

Mode d'emploi:

- Mélanger avec $19 \pm 3\%$ d'eau en poids, soit manuellement soit par voie mécanique (bétonnière, agitateur à faible vitesse etc).
- Le mortier frais s'applique à l'aide d'une truelle sur le support, en fournissant une couche uniforme et lisse au moyen d'une règle. Poser les linteaux en laissant une distance maximum recommandée entre les joints comprise de 7 m en vertical et 2,5 m en horizontal. Laisser sécher un peu et utiliser une truelle spéciale dans un délai de 24 heures (en fonction de la température ambiante) pour obtenir l'effet gratté.
- L'épaisseur minime de la couche d'enduit est comprise de 1 cm, 1.5 cm étant la moyenne.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: $19 \pm 3\%$

Densité en poudre: $1,350 \pm 0,05$ g/cc.

Densité en masse: $1,750 \pm 0,05$ g/cc.

Densité de durcissement: $1,800 \pm 0,05$ g/cc.

Capillarité: Rétention d'eau: $> 97\%$

Adhérence: $> 2,5$ kg/cm²

Résistance à la compression: > 80 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 35 kg/cm²

Couleur/s: gris, blanco, crema, castilla, ocre, rosa etc. (plusieurs tonalités en fonction du nuancier).

Performance:

20kg et 22kg par m² en cas de Blanco

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

Ocre, Amarillo, Gris, Rosa, Salmón: 25 Kg

Blanco, Marfil, Crema, Arena: 25 Kg

Terracota, Tostado, Teja, Marrón, Verde: 25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61