

### Description:

Mastic élastomère ou plasto-élastique consistant d'un composant. Formulé à base de résines acryliques d'adhérence et élasticité élevée, en permettant une application de peinture une fois sec.

### Application:

Idéal comme produit de scellement de joints, avec une déformation permanente qui n'excède pas 10% la largeur du joint (joint de mouvement faible). Pour le scellement dans la menuiserie (aluminium, PVC, bois etc). Pour le scellement de petites fissures, dans la plomberie etc.

### Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE EXCELLENTE ADHERENCE BONNE RESISTANCE  
ADMISSION DE PEINTURES PLASTIQUES

### Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec et solide, exempt d'huiles, de graisses, de résidus d'agents de décoffrage, de ciment etc.

### Mode d'emploi:

- Appliquer à l'aide d'un pistolet à extruder ou d'une spatule.
- Appliquer dans le joint en remplissant complètement et éviter l'inclusion d'air en appuyant avec la spatule.
- Il faut humidifier préalablement en cas de joint poreux.
- Utiliser le fond de joint JUPO s'il s'agit d'un joint profond.

### Caractéristiques Techniques:

- Densité: 1,10 g./c.c.  $\pm$  0,05  
Couleur/s: Blanco, gris, rojo teja et negro
- : Une fois polymérisé, il résiste l'intempérie.
  - : Résistant aux éclaboussures des alcalis, huiles, alcools etc.
  - : Inodore (sans émaner des odeurs après la réticulation).
  - : Sans détachement (thixotrope) en permettant l'application et même sur les superficies légèrement humides (avec la tendance à sécher).
  - : Il est possible de peindre, après la réticulation, pour montrer une grande adhérence aux matériaux de la construction sans former des grumeaux.

### Performance:

12 m en joint de 5x5 mm.

### Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau et du savon avant le séchage du produit. Une fois sec, il faut nettoyer par voie mécanique.

### Stockage:

Dans ses cartouches d'origine, le produit se conserve 1 an dans des environnements stables et protégés de l'intempérie, sous une température de stockage de 10°C.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



# mastics

# lastois 10

## scellement acrylique

### Présentation:

:: 0.31 dm3

### Précautions d'emploi:

R43 -- Possibilité de sensibilisation en contact avec la peau.

R36/38 -- Irritant pour les yeux et la peau.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es