



GALVANISÉ À FROID

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Apprêt galvanique anticorrosion formulé à partir de résines d'excellente qualité et poudre de zinc sphérique micronisé qui apporte un aspect métallisé galvanique. Conçu pour protéger les surfaces en fer et en acier, même en présence de rouille. Très efficace en cas de conditions extrêmes, en intérieur ou extérieur.

Domaines d'application

Produit tout spécialement conçu pour retoucher des imperfections, des soudures, des clôtures et des structures métalliques.

Caractéristiques

- Résistant à 500° C.
- Séchage rapide.
- Excellent pouvoir anticorrosif.
- Bon durcissement.
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité de la brillance.
- Facile à appliquer et à repeindre.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

La surface doit être sèche, propre et sans poussière ou particules. Retirer les particules à l'aide d'une brosse métallique.

Application

Bien agiter le produit avant emploi pendant 1 minute environ. Maintenir le récipient à la verticale à une distance de 20 cm. Appliquer 2 ou 3 couches fines pour obtenir un excellent résultat

et éviter les bavures, en laissant reposer pendant 5 minutes entre chaque couche. Après utilisation, retourner l'aérosol et asperger pendant quelques secondes pour vider la valve afin que le diffuseur ne se bouche pas. On recommande la réalisation d'un test d'application.

Récipients :

Aérosol 400 ml

Couleurs et finitions

Gris

3. DONNÉES TECHNIQUES

Brillance 60° (ASTM D-523 ISO 2813) : 35 %

% Solides (ASTM D-1644 ISO 1515) : 40% ±2

Rendement théorique du produit : 2 m²

Densité (ASTM D-1475 ISO 2811) : 1,20

Temps de séchage : Toucher 10 minutes ; total 30 minutes environ.

Conditions d'application

Température ambiante minimale : 8° C

Température surface : 5° C

Humidité maximale : 85 % R.H.P.

Résistance de la peinture à la chaleur : 500° C

Résistance du récipient à la

chaleur : < 50° C

Propulseur : butane-propane

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Ne pas appliquer sur des équipements branchés et utiliser

dans des espaces bien aérés. Ne pas utiliser sur des matières en contact direct avec les aliments. Fermer correctement le récipient après utilisation puis le garder dans un endroit frais et sec. Protéger contre le gel.

Ne pas stocker pendant longtemps à des températures supérieures à 35 °C ni inférieures à 5°C. Lors du stockage et de la manipulation, les lois en vigueur en matière de stockage et transport, relatives à l'eau et à l'air, doivent être respectées.

Respecter les indications de sécurité. Au moment d'utiliser le produit, respecter les mesures générales de protection et d'hygiène. Éviter que le produit prenne l'eau. La fiche d'informations de sécurité est à la disposition de l'utilisateur professionnel sur demande.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61