



Sol

Decking antidérapant Protecteur sols en bois

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure tout spécialement formulée pour appliquer sur les revêtements extérieurs en bois, par exemple autour des piscines ou des terrasses, en bois tropical dur, pour lesquels les revêtements traditionnels au solvant posent des problèmes de séchage, qui peuvent mettre des jours à sécher, voire ne jamais sécher en fonction du type de bois.

XYLAZEL Sol Decking antidérapant protecteur sols en bois a été formulé à partir d'une combinaison de résines acryliques hybrides et copolymères en polyuréthane qui lui confèrent les avantages des produits au solvant (pénétrabilité, nivellement, résistance au blocking) et à base aqueuse (séchage rapide, résistance à l'extérieur, facilité d'application). Contient des additifs qui créent une surface légèrement rugueuse antidérapante.

Caractéristiques

- Rendu satiné légèrement rugueux.
- Séchage rapide, même sur des bois tropicaux.
- Bonne adhérence.
- Ne s'écaille pas.
- Application et entretien faciles sans avoir à poncer lors de futures applications.
- Bon nivellement et finition.
- Dur et résistant au frottement.
- Résistant aux conditions climatiques adverses.

- Faible odeur lors de l'application. Inodore une fois sec.
- Base aqueuse.
- Contient des principes actifs qui protègent en surface le produit appliqué contre l'apparition de champignons de bleuissage et de moisissures (PT7).
- Antidérapant Classe 3 selon UNE ENV 12633-2003.
- Apte pour les zones d'intérieur ayant des surfaces d'escaliers ou inclinées avec une inclinaison supérieure à 6%.
- Apte pour les zones extérieures (piscines et douches).

Domaines d'application

Conçu pour protéger et embellir les sols, les meubles et d'autres structures en bois d'extérieur et d'intérieur, notamment ceux fabriqués avec des bois tropicaux comme l'iroko, le teck, l'ipé, le cumaru, l'acacia, le pin traité autoclave, etc.

Tons

Pin et teck.

Dimensions des récipients

750 ml et 4 l.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20° C : 1.02 ± 0.02 g/ml
Séchage au tact : environ 1 heure, bien que cela varie selon le type de bois.
Séchage avant nouvelle couche : environ 3 heures, en fonction du type de bois.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Appliquer sur des surfaces propres et sèches.

Éliminer les huiles, peintures et vernis écaillés et qui n'adhèrent pas, en décapant, grattant ou ponçant.

Protéger les bois non résistants avec Xylazel Fondo contre le pourrissement, les champignons de bleuissage et les insectes xylophages.

Rendement

Environ 12 m²/l par couche.

Mode d'emploi

Le produit est présenté prêt à l'emploi. Agiter et homogénéiser avant et durant son application.

Peut être appliqué avec une broche, un rouleau ou un pistolet. Appliquer la dose recommandée, répartie sur deux couches ou davantage.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou par prévision de pluie dans les 48 heures.

Entretien

Pour l'entretien, il n'est pas nécessaire de retirer les couches anciennes de Xylazel Sol Decking Antidérapant.

Les surfaces doivent être bien nettoyées avant d'être réparées. Si nécessaire, appliquer de l'eau à pression.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



Nettoyage des ustensiles
Laver avec de l'eau et du savon.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Pour le stockage et la manipulation du produit, les normes en vigueur doivent être respectées. Les entrepôts doivent se trouver à l'abri du gel et des hautes températures. Éviter que le produit atteigne les cours d'eau. Suivre les instructions de la fiche de sécurité du produit.

Les déchets et les emballages vides doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

