



XYLAZEL SOL: MAT / SATIN

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Classe de produit.

Lasure protecteur du bois en base solvant avec protection contre le soleil, l'intempérie et l'humidité

Contient des résines alkydes de nouvelle génération avec une structure moléculaire extrêmement ramifiée (hyperbranché) qui permet non seulement respecter le Règlement de COVs mais aussi meilleures prestations que avec les résines alkydes traditionnelles.

Contient une combinaison de pigments inorganiques nanométriques et des additifs organiques microcapsulés de nouvelle génération qui permet l'absorption de la radiation UV d'une manière plus prolongées et effective.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantie la qualité du produit Xylazel Sol Mat / Satin, son efficacité et durée, en respectant toutes les spécifications de cette fiche technique.

Efficacité

Ses résines spéciales apportent au bois une longue durée ainsi qu'une excellente résistance face à l'action du soleil, de la pluie, de l'humidité et l'agression de l'environnement

Corrige la tendance au séchage et au grisâtre du bois dû à l'action du soleil. Le bois reste protégé des tâches et de la poussière.

Caractéristiques

- Protège le bois du soleil et de la pluie
- Flexible, dure et résistant aux produits chimiques
- Résistant au blocking
- Bonne adhérence sur le bois nu ou sur surface avec un vernis
- Application facile avec pinceau, pistolet ou rouleau de peinture avec cheveux courts

-Le odeur disparaît après le séchage

Surface d'application

Pout tout genre de bois, massifs ou contreplaqués, vieux ou neufs, pour menuiserie comme poutre, cintre, pergolas, etc ou pour menuiserie industriel : portes, fenêtres, cadres, revêtements, meubles, meubles de jardins, maison en bois, etc.

Pour appliquer le produit, il faut que le bois soit sec, humidité jusqu'à 20%.

Couleurs

Xylazel Sol Mat

Pin, Pin Melis, Iroko, Pin Rouge, Tek, Jatoba, Vert Sapin, Châtaigner, Noyer Americaine, Palissandre, ébène. Aussi Incolore pour bois non exposées au soleil

Xylazel Sol Satin

Chêne clair, pin tea, pin melis, pin, sapelly, châtaigner, Chêne, vert sapin, noyer, acajou, tek et incolore.

Emballages

375, 750mL, 2,5 et 5 L.

2. INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité à 20°C : Mat: 0.845 ± 0.017 g/mL

Satin: 0.92 ± 0.02 g/mL

Séchage

Séchage de la surface avec conditions normales en 6 heures minutes.

Deuxième couche : 12 heures

3. MODE D'EMPLOI

Préparation

Appliquer sur surfaces propres et sèches.

Eliminer peintures, vernis écaillés et qui sont décroché, en décapant avec grattage ou en ponçant.

Dose

Xylazel Sol Mat

150-200 mL/m² appliqués en 2 ou plus couches

Xylazel Sol Satinado

Plus de 140mL/m² appliqués en 2 ou plus couches.

Mode d'emploi

Xylazel Sol Mat / Satin se présente prêt à l'emploi et il ne faut pas le diluer avec d'autres produits. Le produit peut être appliqué : pinceau, rouleau de peintures ou pistolet.

Agiter et remuer bien le contenu de l'emballage.

Appliquer avec un pinceau plat dans le sens des veines du bois. Une fois sec, approximativement après 12 heures, appliquer la deuxième main. Les couleurs naturelles du bois ou le grisâtre du bois qui sont présent avec l'application de Xylazel Sol Mat / Satin vont avoir de l'influence sur la tonalité de terminaison.

L'eau de pluie ou les hautes températures peuvent, dans certain cas, produire une décoloration de la surface du bois en provoquant la sortie de substances internes, comme résines et tanins. En cas d'applications neuves, ou il n'y a pas une expérience préalable, appliquer une couche pour faire un test.

Propriétés et caractéristiques du bois traité.

Le bois reste protégé efficacement contre la photo dégradation et de l'humidité. Une fois que le produit soit sec, l'inflammabilité du produit n'augmente pas.

Maintenance

La durée des propriétés des recouvrements décoratifs dépend de plusieurs facteurs, mais principalement de l'agressivité de l'ambiance ou le bois est exposé. La maintenance doit se faire toujours



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

quand on commence à voir les premiers signes de détérioration. En ce cas, pour faire la maintenance du bois, il n'est pas nécessaire de décaper ni de poncer, il faut seulement nettoyer la surface du bois et appliquer le produit directement. Si la maintenance n'est pas effectuée de cette manière et on laisse que la surface se dégrade, il faudra décaper ou poncer la surface affectée avant d'appliquer les deux couches recommandées du produit. Ne pas appliquer directement Xylazel Sol Mat / Satin sur des surfaces avec du vernis ou avec de la peinture, étant donné qu'il faut poncer au décaper pour permettre l'accrochage du produit.

Nettoyage de l'outillage
Avec Dissolvant Xylazel, White Spirit ou produit similaire.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Pour la maintenance et la manipulation, il faut suivre les lois existantes du stockage et de transport des eaux et de l'air.

Ne pas stocker durant beaucoup de temps à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C. Eviter que le produit arrive jusqu'à l'eau.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données apportées sont approximatives et de caractères généraux. Les données apportent une description sur le produit et de l'information concernant l'application et utilisation. Étant donné que les conditions de travaux sont très variables et différentes, nous ne pouvons pas aborder ici toutes les situations d'une manière individuelle. Si vous avez des doutes, nous vous conseillons faire un test ou que vous consultiez notre département technique.

Nous répondons à l'invariable haute qualité de nos produits, selon l'accord stipulé dans nos conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mare Milhaire à côté de Toni Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

