



Vernis pour travaux manuels

En aérosol

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis formulé à base de résines acryliques thermoplastiques de séchage rapide et grande résistance aux rayures et au frottement.

Champs d'application

Pour embellir et protéger les travaux manuels, d'artisanat ou les meubles en bois, osier, fer, liège, céramique, pierre ou autres surfaces, peintes ou pas.

Peut également être appliqué sur la plupart des plastiques et des vernis préalables, bien qu'il soit recommandé d'effectuer auparavant un essai de compatibilité.

Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Bon durcissement
- Grande résistance aux rayures une fois le film polymérisé
- Bonne adhérence
- Ne contient pas de plomb ou d'autres métaux lourds
- Grande durabilité de la finition
- Facilité d'application et de pose de deuxième couche de peinture
- Excellente résistance à l'eau
- Bonne élasticité
- Ne s'écaille pas

2. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

La surface doit être sèche, propre et sans poussière ni particules détachées.

Application

Agiter énergiquement l'aérosol avant emploi pendant 3 minutes environ. Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Éliminer la corrosion à l'aide d'une brosse métallique et prévoir une couche d'apprêt antirouille si nécessaire.

Appliquer 2 ou 3 couches très fines, en laissant reposer 5 minutes entre chaque couche. Les couches doivent être fines pour obtenir de bons résultats.

et éviter qu'elles ne s'écaillent. Il vaut donc mieux appliquer trois couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Retourner l'aérosol pour purger la valve après emploi.

Récipients

Aérosol de 400 ml.

Couleur et finition

La finition est soyeuse et transparente (incolore), très douce au toucher.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Type liant : acrylique thermoplastique

Séchage au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517): 10'

Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517): 20'

Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808): 15 microns par couche

Dureté Persoz (ASTM D-4366 ISO 1522): 127±15"

Dureté (crayon ASTM D-3363): H

Adhérence (ASTM D-3359 ISO 2409): 0 B

Rendement théorique : 2 m² pour aérosol de 400 ml

Conditions d'application

T° ambiante minimale : 8°C

T° surface : 5°C

Humidité max. : 85% R.H.P.

Résistance de la peinture à la chaleur : 120°C

Résistance du récipient à la chaleur : <50°C

Propulseur : DME

5. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas appliquer sur des équipements branchés et utiliser dans des endroits bien aérés. Ne pas utiliser sur des matériels en contact direct avec les aliments.

Fermer correctement le récipient après emploi et ranger dans un lieu frais et sec. Protéger contre le gel.

Ne pas stocker pendant longtemps à des températures supérieures à 45 °C ni inférieures à 5°C. Pour le stockage et la manipulation, les lois en vigueur de stockage et de transport relatives aux eaux et à l'air doivent être observées. Respecter les indications de sécurité.

Lors de l'utilisation du produit, suivre les mesures générales de protection et d'hygiène. Éviter que le produit atteigne les cours d'eau. Ce produit n'est pas dangereux selon le Règlement sur le classement, le conditionnement et l'étiquetage de préparations dangereuses (Décret Royal 255/2003). La fiche de données de sécurité est à la disposition de l'utilisateur professionnel sur demande.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

	DIRECTION GÉNÉRALE Jonquet Face MTN Internet TÉL: (+229) 21 33 33 48 95 96 00 08
	DIRECTION COMMERCIALE HBP New City Maro Militaire à côté de Toni Lobo TÉL: (+229) 21 32 48 48 95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TÉL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xy laz el.com