



IMPERMÉABILISANT INVISIBLE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Liquide transparent qui imperméabilise les matériaux poreux tout en conservant leur aspect naturel. Provoque un effet durable de répulsion à l'eau. Laisse respirer les matériaux

Caractéristiques

- Hydrofuge.
- Provoque un effet durable de répulsion à l'eau (effet perlant).
- Pour imperméabiliser n'importe quel type de surface poreuse: ciment, béton, brique, carreau, pierre...
- Formule traitée hydrofugeante qui prévient l'apparition du gel, des mousses et des salissures.
- Incolore.
- Laisse respirer le support
- Excellente pénétration.
- Sans odeur.
- Peut être recouvert de peinture.

Conditionnement

750 mL. et 4 L.

Couleur

Liquide transparent.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

La surface doit être propre, sèche et libre de poussière, graisse ou des restes de sels. Le support doit être exempt de cire ou de vernis.

Outils d'application

Brosse, rouleau ou pulvérisation.

Application

Xylazel Imperméabilisant Invisible se présente prêt à l'emploi. Appliquer le produit jusqu'à saturation du support.

Consommation

3,75 m²/L environ.

Fibrociment: 2,5 - 4 m²/L

Béton: 2,5 - 4 m²/L

Revêtements minéraux: 1,5 - 2 m²/L

Brique: 1,0 - 2 m²/L

Pierre: 0,5 - 2 m²/L.

3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité 20°C: 0,79 g/cm³.

Viscosité ISO 3 mm: 23°C: < 30 seg.

Nettoyage des outils : dissolvant.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé et également lorsqu'il a été entièrement consommé.

Stocker dans un endroit sec et frais.

Protéger des gelées.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 45°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application.

Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.

Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Mikhaïle à côté de Tost Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

