



BARRIÈRE ANTI HUMIDITÉ

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Revêtement époxy de 2 composants, qui isole totalement les murs et les plafonds avec une barrière imperméable non poreuse. La barrière époxy ne permet pas le passage de l'eau et les filtrations sont bloquées.

Usage en intérieurs et extérieurs.

Avantages

- Excellente protection contre l'humidité par capillarité et l'humidité provenant de filtrations.
- Prévient la croissance des champignons.
- Efficace contre les cas bénins d'affleurement de salpêtre (si l'affleurement de sels est importante, appliquer Xylazel Imperméabilisant).
- À base d'eau, sans dissolvants.
- Pour tout type de support : ciment, brique, béton, pierre,... Ne pas appliquer sur du plâtre, vu sa faible résistance à l'humidité.
- La finition est lisse et de couleur crème. Si l'on désire une autre finition, il suffit de peindre par-dessus avec une peinture à base d'eau ou de dissolvant.
- Très facile à appliquer.
- Excellente miscibilité.
- La surface n'a pas à être sèche. Xylazel Barrière Anti Humidité a une excellente adhérence, même sur les surfaces humides.

Couleur Crème.

Conditionnement Carton de deux pots de 500 ml à mélanger.

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

La surface doit être propre avant l'application du produit. Il convient d'éliminer les parties non adhérentes, la graisse et la poussière avant l'application. Il

convient également de colmater les fissures. La surface n'a pas à être sèche, puisque Xylazel Barrière Anti Humidité a une excellente adhérence, même sur les murs humides.

Nous recommandons de ne pas appliquer sur du plâtre, vu sa faible résistance à l'humidité.

Préparation du produit

Il faut commencer par bien remuer chaque composant, séparément, avec des spatules différentes. Ensuite, verser les deux composants dans un récipient propre, à parts égales. Bien mélanger.

Préparer une seule quantité qui puisse s'utiliser dans un délai, car le mélange se durcit, une fois écoulé ce délai.

Application

En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer des essais.

Appliquer 2 couches pour une correcte imperméabilisation.

Le mélange s'applique à la brosse, tout en couvrant bien tous les recoins de la surface, en une couche lisse et uniforme.

La barrière sera sèche environ 24 heures après son application. Elle pourra être repeinte avec une autre peinture le cas échéant.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C, vu que le mélange ne sécherait pas correctement.

Le matériel employé doit être nettoyé immédiatement avec de l'eau et du savon.

3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité composant A : 0,99 g/cm³

Densité composant B : 1,65 g/cm³

Rendement approximatif de la première couche : de 5 à 8 m²/litre

Rendement approximatif de la deuxième couche : 10 m²/litre

Temps d'utilisation du mélange : 1 heure

Temps de séchage approximatif : 1 heure au toucher, permettant d'appliquer une deuxième couche. 24 heures pour le séchage complet, permettant l'application d'une autre peinture.

Nettoyage du matériel : avec de l'eau et du savon.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Information technique de sécurité : Consulter la feuille de sécurité du produit.

Stockage et manipulation

Bien refermer le pot après usage et le stocker dans un endroit frais et sec. Protéger des gelées.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur en matière de stockage et transport, ainsi que celles qui concernent les eaux et l'air.

Ne pas stocker longtemps à des températures supérieures à 45°C ni inférieures à 5°C.

Éviter que le produit atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ.

GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Barrière Anti Humidité est un produit de Xylazel, élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés.

Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et leur application. Les conditions de travail et les matériaux utilisés étant très divers, il nous est impossible d'aborder ici les cas individuels.

En cas de doute, nous recommandons de réaliser au préalable des essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous garantissons la stabilité et la qualité de nos produits, conformément aux indications mentionnés dans nos Conditions Générales de Vente et de Distribution.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mars Militaire à côté de Taxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

