



## VERNIS BOIS INTÉRIEUR

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Type de produit

Vernis alkydé uréтанé pour la protection et décoration des boiseries intérieures.

#### Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

#### Efficacité

Xylazel Vernis Bois Intérieur protège avec efficacité de façon préventive le bois contre les chocs, les frottements, les rayures, l'eau et les agents chimiques.  
Xylazel Vernis Bois Intérieur rehausse la beauté naturelle du bois et son veiné.

#### Caractéristiques

Xylazel Vernis Bois Intérieur offre au bois une finition brillante, satinée ou mate parfaite et très décorative.

- Ne se lézarde pas.
- Transparent.
- Resine alkyde uréтанée.
- Application aisée.
- Très bon nivellement.
- Thixotropique. Ne coule pas.
- Séchage très rapide: 2-4 heures au toucher.
- Excellent rapport dureté / élasticité.
- Grande résistance au jaunissement.
- Supporte très bien la plupart des agents chimiques, résistant aux tâches d'alcool, graisses, jus, etc.
- Lavable.
- Faible odeur au cours de son application.

- Très économique grâce à son rendement optimum. 13-15 m<sup>2</sup> par litre avec une couche non diluée (20-30 m<sup>2</sup>/L si dilué à 15%), selon les types et conditions du bois.

- Une fois sec, le produit n'augmente pas l'inflammabilité du bois.

#### Champs d'application

Excellent pour la protection et décoration des boiseries intérieures, aussi bien neuves que restaurées. Indiqué pour toutes sortes de constructions en bois: revêtements de murs et plafonds, revêtements en boiseries massives et contreplaqués, portes, meubles (chaises, tables, armoires, étagères, etc.) rampes, plinthes, bricolage et pour toutes les boiseries ou l'on souhaite un fini décoratif de haute qualité.

#### Gamme de produits

Xylazel Vernis Bois Intérieur de décline sous présentations suivantes:

Finition brillante: Incolore, Pin Tea, Pin Orégon, Cerisier, Chêne, acajou et noyer.

Finition satinée: Incolore.

Finition mate: Incolore.

Toutes les teintes peuvent sont miscibles entre elles, donc on peut obtenir une bonne gamme de produits finis.

#### Teintes

Xylazel Vernis Bois Intérieur se présente Incolore et avec 6 teintes différentes.

#### Conditionnement

125, 375 et 750 mL  
Incolore seulement: 4 L.

### 2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

#### Densité à 20°C:

Brillant: 0,897 - 0,919 g/ml.

Satiné: 0,91 - 0,92 g/ml.

Mat: 0,915 - 0,935 g/ml.

Brillant Teinté: 0,895-0,920 g/ml.

#### Viscosité 20°C Brookfield:

Brillant: Thixotropique.

Satiné: 1,5 - 3,5 poises.

Mat: 2 - 4 poises.

#### Point d'inflammation:

Brillant: >45°C.

Satiné et Mat: >39°C.

#### Mesure d'éclat approximatif:

Brillant: 20° 80

Satiné: 60° 45

Mat: 60° <25

**Séchage:** Le séchage de la première couche, en conditions normales, est de 2 à 4 heures.

**Séchage avant l'application de la 2<sup>ème</sup> couche:** 6 à 12 heures environ.

### 3. MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

Nous recommandons que les boiseries soient sèches (humidité relative <15%), poncées et exemptes de substances pouvant porter préjudice à la couche de vernis. Nous recommandons l'application, avant du vernis, d'1 ou 2 couches de Xylazel Total afin d'obtenir une protection efficace contre l'humidité, les insectes et champignons qui peuvent endommager et détériorer le bois.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[b.diaz@xylazel.com](mailto:b.diaz@xylazel.com)



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpbenin.com  
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Millaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 17  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)



### Application

Bien agiter le récipient

L'application est aisée. Elle s'effectue directement sur le bois propre, sans rebouche trou. Le bois traité doit être propre, sans souillures ni poussière.

Pour les bois peints ou vernis antérieurement, il faut éliminer le vernis ou la peinture avant d'effectuer le traitement.

Agiter le récipient et appliquer une couche abondante de produit, directement sur le bois. Après environ vingt minutes, éliminer l'excès avec un chiffon et appliquer une deuxième couche.

Laisser sécher durant 3 à 4 heures, selon l'environnement.

Pour les supports sur lesquels on ne connaît pas le comportement du produit, on procédera à un essai avant application.

### Nettoyage du matériel

Avec solvants.

### 4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Éviter que le produit souille les eaux.

Pendant l'usage du produit, prendre les mesures générales de protection et hygiène.

### 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général.

Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique.

Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[b.diaz@xylazel.com](mailto:b.diaz@xylazel.com)



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquel Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
[contact@hbpbenin.com](mailto:contact@hbpbenin.com)  
[www.hbpbenin.com](http://www.hbpbenin.com)

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Mikalra à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 17  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

