

xylazel®

VERNIS INTEMPÉRIES

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Vernis alkydé pour la protection et décoration des boiseries extérieures et boiseries intérieures en cas où l'élasticité du produit est une caractéristique exigible de l'application. Base solvant, incolore, transparent et avec des filtres U.V.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantit la qualité du produit XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées

Efficacité

XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES protège avec efficacité de façon préventive le bois soumis aux climats les plus extrêmes contre les agents atmosphériques. XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES rehausse la beauté naturelle du bois et son veiné. Grâce à sa transparence permanente et à sa couche de finition, il agit comme une barrière isolante entre le bois et le milieu agressif.

Caractéristiques

XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES offre au bois une finition brillante et très décorative.

- Brillant et transparent
- Grande facilité d'application grâce à sa thixotropie.
- Très bon nivellement.
- Ne coule pas.
- Séchage très rapide. 3 à 6 heures au toucher.
- Très élastique.
- Excellent rapport dureté/élasticité. Ne se lézarde pas. Ne s'écaille pas.

- Permet la transpiration du bois et supporte les mouvements naturels sans perte d'adhérence.
- Grande résistance à l'extérieur, par son contenu en résine alkyde modifiée à l'huile, élastique, perméable y avec des filtres U.V.
- Supporte très bien la plupart des agents chimiques, résistant aux taches d'alcool, graisses, jus, etc. Lavable.
- Faible odeur au cours de son application. Inodore une fois sec.
- Très économique grâce à son rendement optimum 12-15 m² par litre avec une couche non diluée (18-23 m²/litre dilué à 15%) selon les types et conditions du bois.

Champs d'application

Excellent pour la protection et décoration des boiseries, aussi bien neuves que restaurées. Indiqué pour toutes sortes de constructions en bois : revêtements de murs et plafonds, revêtements en boiseries massives et contreplaqués, portes, rampes, plinthes, bricolage et pour toutes les boiseries extérieures où l'on souhaite une grande élasticité et une finition de qualité.

Teintes

XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES se présente incolore et transparent. Ne jaunit pas.

Si l'on désire colorer le bois, appliquer au préalable XYLAZEL DÉCORE ET PROTÈGE MAT dans la couleur souhaitée, obtenue dans la gamme de couleurs de base ou par mélange, apportant ainsi au bois une protection contre les champignons de bleuissement et les insectes xylophages (vrillettes).

Conditionnement

375, 750 ml et 4 L

2. CARACTÉRISTIQUES

Densité à 20° C :

0,892 +- 0,900 g/ml

Viscosité Brookfield

De 3,5 à 7 poises

Point d'inflammation >39° C

Séchage :

Séchage du support dans des conditions normales, de 3 à 6 heures.

2^{ème} couche : 12 heures environ.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation

Avant de procéder au vernissage il est recommandé que le bois soit sec (humidité relative < 15%), poncé et débarrassé de substances qui pourraient affecter la couche de vernis. Nous recommandons d'appliquer 1 ou 2 couches de XYLAZEL FOND pour donner une protection efficace contre l'humidité, les insectes et les champignons qui pourraient endommager et détériorer le bois.

Bois neuf

Appliquer la première couche diluée jusqu'à 15% avec le DILUANT XYLAZEL ou white spirit, et une fois sèche appliquer la 2^{ème} et la 3^{ème} couche sans les diluer. Il est recommandable de poncer entre chaque opération pour obtenir une meilleure prise et finition

Bois déjà vernis

A)Vernis en bon état : nettoyer et poncer la surface, en appliquant ensuite 1 ou 2 couches de XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES.

B)Vernis en mauvais état :

Éliminer le vernis défait (écaillé)

sur toute la surface et procéder au vernissage comme s'il s'agissait de bois neuf.

Consommation

67-83 ml/m² environ, dans des conditions normales, sans diluer et suivant le type de bois. À l'extérieur, nous recommandons appliquer 2 ou 3 couches du produit.

Application

XYLAZEL VERNIS TEINTE INTEMPÉRIES se présente prêt à l'emploi. Il peut être appliqué à la brosse, au pinceau, au rouleau, au pistolet airless ou pistolet normal. Agiter et remuer le contenu du pot. Appliquer avec un pinceau plat. Dans le sens de la veinure du bois. Une fois sec, après 12 heures, donner la 2^{ème} couche.

Afin d'obtenir un effet uniforme et une protection contre les vrillettes et les champignons, nous recommandons une couche préalable de XYLAZEL FOND.

Si le bois est riche en résines, nettoyer la résine de la surface avec un dissolvant nitro avant le traitement avec XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES.

Dans le cas de bois résineux et de certains bois tropicaux, comme l'iroko, le séchage peut poser des problèmes. Il est alors recommandé d'appliquer une couche de XYLAZEL MER ET MONTAGNE diluée à 25% avec le DILUANT XYLAZEL ou du white spirit, comme primaire.

La propre couleur du bois ou le grisaillement qu'il peut avoir avant l'application de XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES peut avoir

une influence sur la teinte finale de finition. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement ou de rosée.

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé et également lorsqu'il a été entièrement consommé.

Éliminer et détruire le pot, conformément à la législation en vigueur.

Propriétés et caractéristiques du bois traité

Une fois le produit sec, l'inflammabilité du produit n'augmente pas.

Entretien

Les bois anciens ou neufs qui ont été préalablement traités avec XYLAZEL VERNIS INTEMPÉRIES ou un autre type de vernis et qui, au fil du temps, nécessitent une nouvelle couche d'entretien, doivent être poncés, en éliminant les vieilles couches de produit, bien que du XYLAZEL puisse s'appliquer directement sur du XYLAZEL.

Nettoyage du matériel

Utiliser DILUANT XYLAZEL, white spirit ou produit similaire.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Information technique de sécurité

Appliquer avec une bonne ventilation, tout en la maintenant jusqu'à complète évaporation du solvant.

Utiliser le produit en tenant compte des instructions du fabricant.

Une mauvaise utilisation du produit peut provoquer des dommages à la santé.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Classification et étiquetage selon R.D. 255/2003.

Stockage et manipulation

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures supérieures à 30°C.

Éviter que le produit souille les eaux.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général. Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux utilisés étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels.

En cas de doute, nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter notre Service de Conseil Technique.

Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 BP : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Taxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

